

Grès & porcelaine

Faïence

Biscuit de faïence 1020°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 600°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1020°C
 T2: /

Émail de faïence 1000°C

Rmp1: 100°C/h
 jusqu'à Tmp1: 900°C
 Rmp2: 80°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1000°C
 T2: 1000°C pendant 15 min.

Monocuisson 1000°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 800°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1000°C
 T2: 1000°C pendant 15 min.

Dégourdi de grès 980°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 600°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 980°C
 T2: /

Émail de grès 1260°C / 1280°C

Rmp1: 100°C/h
 jusqu'à Tmp1: 900°C
 Rmp2: 80°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1260°C
 T2: 1260°C pendant 15 min.

Biscuit de grès 1260°C / 1280°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 600°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1260°C
 T2: 1260°C pendant 15 min.

Troisième feu

Couleurs générales 820°C

Rmp1: 100°C/h jusqu'à Tmp1: 150°C

Rmp2: SKIP jusqu'à Tmp2: 820°C

T2: 820°C pendant 10 min.

Or, platine et lustres 800°C

Rmp1: 100°C/h jusqu'à Tmp1: 150°C

Rmp2: SKIP jusqu'à Tmp2: 800°C

T2: 800°C pendant 10 min.

Grès & porcelaine

Faïence

Biscuit de faïence 1020°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 600°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 980°C
 T2: /

Émail de faïence 1000°C

Rmp1: 100°C/h
 jusqu'à Tmp1: 900°C
 Rmp2: 80°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1000°C
 T2: 1000°C pendant 15 min.

Monocuisson 1000°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 800°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1000°C
 T2: 1000°C pendant 15 min.

Dégourdi de grès 980°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 600°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 980°C
 T2: /

Émail de grès 1260°C / 1280°C

Rmp1: 100°C/h
 jusqu'à Tmp1: 900°C
 Rmp2: 80°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1260°C
 T2: 1260°C pendant 15 min.

Biscuit de grès 1260°C / 1280°C

Rmp1: 80°C/h
 jusqu'à Tmp1: 600°C
 Rmp2: 100°C/h
 jusqu'à Tmp2: 1260°C
 T2: 1260°C pendant 15 min.

Troisième feu

Couleurs générales 820°C

Rmp1: 100°C/h jusqu'à Tmp1: 150°C

Rmp2: SKIP jusqu'à Tmp2: 820°C

T2: 820°C pendant 10 min.

Or, platine et lustres 800°C

Rmp1: 100°C/h jusqu'à Tmp1: 150°C

Rmp2: SKIP jusqu'à Tmp2: 800°C

T2: 800°C pendant 10 min.